



Strikolith
STRIKOTHERM

STRIKOTHERM B.V.

Postbus 52
 NL-4940 AB Raamsdonksveer
 tel: +31(0)162 514750*
 fax: +31(0)162 522483
 bel gratis 0800-STRIKOLITH
 www.Strikotherm.nl

Disclaimer:

De adviezen zijn opgebouwd uit gebruikelijke of standaard omstandigheden, volgens de laatste stand der techniek en ervaringen. Op verzoek kunnen wij u de disclaimer toezenden. Aan deze verstrekte details kunnen geen rechten worden ontleend. Meer informatie over dit onderwerp op www.strikolith.com/dlscialmer

Strikotherm referentie detail
Uitwendige hoek

- volgens de laatste stand der techniek -

system 100 - 200

Datum: 27-04-'11

Schaal: 1:2

Detailnr: 4-35